242 LANKOFLOOR
POUDRE

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION





LES «PLUS» PRODUIT
- Traitement antiabrasion des sols en béton
- Non générateur de poussière
- Insensible aux huiles



LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Fabriqué en France

▼ DURCISSEUR DE SURFACE, Traitement antiabrasion des sols en béton

PROPRIÉTÉS
Mélange de granulats minéraux spécialement calibrés, de ciment et d'additifs formant une couche résistante à l'abrasion.
Il est destiné à durcir la surface des sols en béton.

DOMAINES D'APPLICATION
242 LANKOFLOOR POUDRE est destiné à la réalisation de sols :
- industriels soumis à du trafic et des chocs
- de halls de stockage
- de locaux polyvalents
- d'industries légères

CARACTÉRISTIQUES
- **Couleur** : gris
- **Dureté Mohs** : 7
- **Résistance à l'abrasion Taber** : 2 gr/1000 tours
- **Densité produit durci** : 2,3
- **Compression à 28 jours sur mortier reconstitué** : 70 MPa
- **Flexion** : 8 MPa

MODE D'EMPLOI

Application du produit
- Par épandage manuel ou mécanique sur béton frais en 2 ou 3 passes.
- Surfaçage mécanique à l'aide d'un matériel adapté (hélicoptère).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Curer les surfaces traitées avec **742 LANKOCURING**.
- N'est pas destiné à la réalisation de revêtements antitaches.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION
- 4 à 6 kg/m².

CONDITIONNEMENT
- Sac de 25 kg.

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique janv 2013 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

